


APPRENDRE À UTILISER LA PÂTE CERNIT :

le Millefiori




1° motif :

1. Choisir deux couleurs de pâte CERNIT contrastantes. Avec la première, former un rouleau (un « boudin ») d'au moins 1 cm de section; étaler la deuxième en une plaque dont la largeur doit être égale à la longueur du 1er rouleau.




2. Enrouler la plaque autour du rouleau et rouler l'ensemble en affinant petit à petit pour obtenir une bonne longueur et un diamètre de 5 mm environ, couper les extrémités.




2° motif :

1. Choisir deux couleurs de pâte CERNIT contrastantes. Faire deux plaques de même taille, les superposer puis les rouler ensemble pour former un « boudin » de 1 cm de diamètre.



2. Rouler l'ensemble en affinant petit à petit pour obtenir une bonne longueur et un diamètre de 5 mm environ, couper les extrémités.





L'ASSEMBLAGE :

1. Couper les 2 rouleaux en 7 tronçons de taille égale.

2. Les assembler en formant une première fleur avec la cane spirale au centre et 6 canes simples autour. Rouler le tout de nouveau pour affiner le motif et obtenir une cane d'environ 1 cm de diamètre.

Former la 2^e fleur en faisant l'inverse : cane simple au centre et 6 spirales autour.



3. Le même processus peut être répété pour former des fleurs de plus en plus complexes.

4. Couper les extrémités de façon à faire apparaître totalement le motif. Découper des tranches pour pouvoir répéter le motif autant de fois que souhaité.

5. Appliquer sur tout support qui puisse aller au four, par exemple des boules de pâte pour en faire des perles, mais aussi tête de clé, corps de stylo bille (en ayant retiré au préalable la cartouche d'encre et l'embout en haut du stylo), boîte en métal...



CUISSON :

Préchauffer votre four électrique entre 110°C et 130°C/230°F et 266°F. Ne pas utiliser de four à micro ondes.

Cuire entre 10 et 30 minutes selon l'épaisseur. Si le four est déjà chaud, réduire le temps de cuisson. En aucun cas ne dépasser 30 minutes ou 130°C, les couleurs pourraient devenir trop foncées.

Après cuisson vos réalisations en Cernit sont solides, vous pouvez encore les travailler (sculpter, poncer, peindre...). Utiliser des peintures acryliques ou des gouaches, des poudres ou vernis pour décorer vos réalisations. Laissez libre court à votre imagination !

